

Спецификация продукта* Типром У1

Гидрофобизатор кремнийорганический глубокого проникновения

ТУ 2229-112-32478306-2004

Описание продукта

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь силанов и силоксанов в органическом растворителе.

Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки**, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Особенности продукта

- допускается нанесение на влажную поверхность;
- обладает характерным запахом органического растворителя, в связи с чем, не рекомендован для внутренних работ.

Свойства продукта

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- обработка тротуарной плитки резко снижает сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 35 мм (в зависимости от пористости материала);
- срок службы покрытия не менее 10 лет.

Способ применения

Наносить на чистую поверхность, равномерно при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут), до полного насыщения поверхности при температуре от -20⁰С до +30⁰С.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Расход материала

150 – 350 мл/м² - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические показатели качества

Водонепроницаемость, мм вод.ст. 120

Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка

Следует хранить в сухих помещениях при температуре от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 мес. Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 25.03.2014г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.

***Типром У1 не рекомендован для горизонтальных мелкопористых поверхностей (клинкерная плитка и пр.), длительное время находящихся в контакте с водой.*

Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.