

Технический лист № 1.29. Версия от 11.2013

## Линокром

ТУ 5774-002-13157915-98

Соответствует нормам и применяется  
на территории Российской Федерации

### Описание продукции:

**Линокром** – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый.

Линокром получают путем двустороннего нанесения на стекловолоконистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбегаль), мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку.

В зависимости от вида защитных слоев и области применения Линокром выпускается двух марок:

**Линокром К** - с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;

**Линокром П** - с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна или мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

### Область применения:

Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя*	Материал	
	Линокром П	Линокром К
Масса* 1 м <sup>2</sup> , кг, (±0,25 кг)	3,6	4,6
Разрывная сила* при растяжении, Н, не менее		
полиэфир	343/-	343/-
стеклоткань	800/800	800/800
стеклохолст	294/-	294/-
Масса вяжущего с наплавляемой стороны*, кг/м <sup>2</sup> , не менее	1,5	1,5
Водопоглощение* в течение 24 ч, % по массе, не более	1	1
Потеря посыпки*, г/образец, не более	-	1
Температура хрупкости вяжущего*, °С, не выше	минус 15	минус 15
Температура гибкости* на брусе R=25 мм, °С, не выше	0	0
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч	-	абсолютная
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	абсолютная	-
Теплостойкость*, °С, не менее	80	80
Тип защитного покрытия		
верхняя сторона	пленка без логотипа	гранулят
наплавляемая сторона	пленка с логотипом	пленка с логотипом
Длина / ширина, м	15x1	10x1
Упаковка поддона	термоусадочный пакет прозрачный	

\* - Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.

### Производство работ:

Согласно "Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов кровельной компании «ТехноНИКОЛЬ»", может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.

